



Nastaviteľná
veľkosť
sprejového
rozptylu

CT600

Sprejové
kontaktné lepidlo

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Klasifikácia
Báza	syntetická živica
Systém	Fyzikálne vytvrdzovanie
Objemová hmotnosť	1.22 g/cm ³
Viskozita (pri +20°C)	sprejová konzistencia
Bod vzplanutia	-40°C
Otvorený čas (pri 20°C)	2-3 minúty
Aplikačná teplota	+5°C až +30°C
Teplotná odolnosť	-20°C až +65°C
Skladovanie	v suchu a chlade pri +5°C až +25°C
Doba skladovania	12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Balenie	Dóza 500 ml
Farba	Svetlo medová
Výdatnosť	až 5 m ² z dózy 500 ml

Autorizovaný distributor:




tremco illbruck s.r.o. -

organizačná zložka

Priemyselná 6/815

965 01 Ladomerská Vieska. SK

T. +421 904 545 545

 www.tremco-illbruck.sk

CT600

Sprejové
kontaktné lepidlo

Super
rýchla fixácia





CT600

Keď nemáš čas,
chod' na to so sprejom!


Rýchlosť ▪ Pevnosť ▪ Komfort

CT600


Sprejové kontaktné lepidlo

Veľmi pevné nestekavé kontaktné lepidlo v spreji na plošné lepenie väčšiny poréznych aj neporéznych materiálov.


illbruck CT600 je ideálny pre extrémne rýchlu, trvalú alebo dočasnú fixáciu rôznych typov materiálov ako sú izolačné fólie, drevo, sadrokartón, drevovláknité a drevotrieskové dosky, laminát, papier, plasty, textilie, korok, molitan apod. Nieje vhodný na polystyrén.




Sprejové nanášanie lepidla je rýchle a komfortné. Lepidlo sa neroztiera ani inak neupravuje.




Nastaviteľný rozptyl trysky umožňuje zvoliť nanášanie lepidla. Aplikácia je možná plošne alebo len detailne na určité miesto.



Výborná príľnavosť na porézne aj neporézne materiály.



Voliteľnosť pevnosti spoja je ďalšou zaujímavou možnosťou lepidla CT600. Podľa doby odvetrania je možné zaistiť trvalú alebo len dočasnú fixáciu.



Rýchle vytvrdzovanie spoja už v priebehu niekoľkých minút.

Voliteľná pevnosť lepeného spoja

Zaistenie trvalého spoja

K dosiahnutiu tzv. nerozoberateľného spoja aplikujte lepidlo na obe plochy lepených materiálov (porézny/neporézny) a nechajte ich zvetrať 2-3 minúty. Potom lepené predmety k sebe pritlačte.


Zaistenie dočasného spoja

K dosiahnutiu rozoberateľného spoja aplikujte lepidlo len na jednu lepenú plochu, nechajte zvetrať 3-5 minút a potom k sebe predmety pritlačte.

Typické použitie sprejového lepidla illbruck CT600




Lepenie fólií a hrán
v nábytkárskom priemysle



Lepenie OSB a laminátových
dosiek



Lepenie linolea, kobercov
a iných podlahových krytín



Lepenie plagátov
a reklamných pútačov



Lepenie textilných prvkov
a dekoračných predmetov



Lepenie čalúnených prvkov