

Označení výrobku	DELTA-THAN
IB	
Rozměr	Kartuše 310ml/ salám 600 mm
Balení	Kartuše 310ml; 12 ks./karton; 100 kartonů/paleta
Složení	Styrolkaučuk, s obsahem rozpouštědel, černý
Vlastnosti	Pastovité, po zatuhnutí pružné a mechanicky zatížitelné kartušové lepidlo
Oblast použití	K lepení přesahů fólií DELTA, stejně tak k napojení na zdivo, beton, dřevo, hliník, ocel, tvrzené PVC a živичné materiály.
	Před lepením fólií z polyetylénu vyzkoušet vhodnost použití. Nedoporučuje se k lepení horní potištěné strany pásů typu MAXX.
Spotřeba	~ 7,00 m / kartuš
Požární vlastnosti	(-)
Hodnota r_d	(-)
Potřebné povrchové napětí podkladu	(-)
Skladování	Min. 12 měsíců v originálním balení
Teplota skladování	V chladu , chránit před mrazem
Teplota zpracování	+5° až +40°C
Otevřená doba	10 min.
Doba tuhnutí	U difuzně otevřených pásů ca. 1hod., u ostatních materiálů až 24 hod.
Oblast použití	-30° až +80°C
Pokyny pro zpracování	Nanést ca. 8mm silný pruh hmoty na podklad. Přesah pásů pevně stlačit. Při napojení na zdivo apod. se doporučuje jako montážní pomůcka i mechanické zajištění – např. hřebem. Pórovité podklady penetrovat – např. pomocí DELTA-THENE Penetrační nátěr.
Všeobecné pokyny	Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, mastnot, námraz a musí být dostatečně nosný. Nedostatečně nosné, např. zprašující podklady je nutné penetrovat.
Zvláštní upozornění	Při zpracování v interiéru zajistit dostatečné větrání.
Stav	10/2005
Vystavil	Michael Mertens