

Sika[®] Remover-208

Čistiaci prostriedok na prípravu povrchu a odstránenie nevytvrdeného lepidla a tmelu

Technické údaje

Chemický základ	organické rozpúšťadlo
Farba	Bezfarebná, transparentná
Hustota (CQP ¹ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 0,8 kg/ l
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	+24°C
Aplikačná teplota	+5°C až +40°C
Spôsob aplikácie	Princíp „wipe on – wipe off“ = pretretie povrchu papierovou utierkou
Skladovanie	v uzatvorenej originálnej nádobe, v chlade a v suchu, pri teplote do +25°C
Životnosť	24 mesiacov

1) CQP – Corporate Quality Procedure

2) +23°C/ 50 % rel. vzduš. vlhkosti

3) ak sa aplikuje pri inej teplote, kontaktujte oddelenie Sika Industry

Popis:

Sika[®] Remover-208 sa používa na odstránenie stôp po produktoch Sikaflex[®] ako aj na čistenie zafarbených podkladov. Sika[®] Remover-208 je vyrábaný v súlade so systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Oblasť použitia:

Sika[®] Remover-208 sa používa na odstránenie nevytvrdeného lepidla Sikaflex[®] alebo tmelu z aplikačného náradia alebo zo zašpiny povrchov. Sika[®] Remover-208 sa môže použiť aj na predčistenie silne znečistených neporózných podkladov. Sika[®] Remover-208 sa môže použiť na čistenie lakovaných povrchov pred lepením. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

Spôsob aplikácie:

Odstránenie nevytvrdeného lepidla
Odstráňte zvyšky Sikaflexu[®] nožom alebo špachtľou. Navlhčite papierovú utierku (utierka nesmie púšťať vlákna) so Sika[®] Remover-208 a odstráňte zvyšky lepidla alebo tmelu.

Čistenie povrchu

Utrite nalakované povrchy papierovou utierkou navlhčenou so Sika[®] Remover-208. Nalejte rozpúšťadlo na utierku. Nikdy nenamáčajte utierku do čistiaceho prostriedku, lebo ho môžete znečistiť. Utrite povrch navlhčenou papierovou utierkou. Pravidelne vymieňajte papierovú utierku za čistú, aby ste zachovali čistiaci účinok.

Predtým ako sa rozpúšťadlo z povrchu odparí, zotrite povrch inou čistou, suchou papierovou utierkou.

Opakujte posledné dva kroky, pokiaľ sú na papierovej utierke stopy po znečistení.

Nepoužívajte na citlivých povrchoch ako sú napr. čerstvo nalakované povrchy.



Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovené aplikácie môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste. K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov
- Tabuľka na prípravu podkladu

Balenie

plechovka	250 ml
	1 l
	5 l

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívateľia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel. 02/4920 0403
Fax 02/4920 0443 – obj.
www.sika.sk

Technická kanc. Bratislava
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Divízia Industry
Tel. 02/4920 0406
Fax 02/4920 0444

