

Produktový list
Vydanie 17/09/2013
Identifikačné číslo:
02 07 03 04 003 0 000001
Sika® SealTape-S

Sika® SealTape-S

Izolačná tesniaca páska na tesnenie rohov, kútov a škár v mokrých priestoroch (systémový komponent)

Popis produktu

Vodonepriepustná tesniaca páska s mriežkovanými tkanými okrajmi na oboch stranách a elasticou expanznou zónou v strede šírky, k použitiu ako systémový komponent utesnenia spojov/škár vodonepriepustného lepidla na dlažbu/obklad, alebo cementovej hydroizolačnej stierky pre dosiahnutie vodotesnosti vo vlhkých priestoroch.

Použitie

- Tesnenie stykov stien a podlahy po obvode miestností pod dlažbou, v mokrých priestoroch ako sú kúpelne, kuchyne a balkóny
- Tesnenie proti priesaku okolo fasádnych prvkov, základov a okolo bazénov
- Tesnenie vertikálnych a horizontálnych dilatačných škár a konštrukčných škár v kútoch a okolo prestupov potrubí cez konštrukcie a pod.
- Môže byť použitá aj na bitúmenových podkladoch
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie

Charakteristiky / výhody

- Vysoká pružnosť
- Odolnosť voči vode
- Dobrá odolnosť voči chemikáliám
- Jednoduché zabudovanie
- Teplotná odolnosť: -25°C do +60°C

Skúšky

Osvedčenia / normy

'European Acid-Resistant Tiling Association - Testing Institute & Consultants for Walls and Floors'.

Test certifikát pre vodotesnosť.

Cert. No. 60210601.001.

Údaje o produkte

Forma

Vzhľad / farba

Páska balená v rolke, vystužená tkaninou vystupujúcou na každej strane pásy.

Hladký povrch

Membrána / hrúbka pásy 0.60 mm

Farba:

Páska: žltá

Tkanina: biela

Balenie

Dĺžka pásy v rolkách: 10 a 50 m



Tvarované profily:
Vnútorný roh 90°: IC
Vonkajší roh 270°: OC
Nástenné lemovanie: 120 x 120 mm: WF
Podlahové lemovanie: 300 x 300 mm: FF

Rolky:
Šírka rolky: páska 70 mm / páska vrátane tkaniny 120 mm
Dĺžka rolky: 10 m / 50 m v kartónovom boxe
Jednotková hmotnosť: 0.034 kg/m'

Rohy:
10 ks v balení / 5 balení v kartóne

Nástenné lemovanie:
2 ks v balení / 70 balení v kartóne

Podlahové lemovanie:
2 ks v kartóne / 20 kartónov v boxe

Skladovanie

Skladovacie podmienky / životnosť 36 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenej, neotvorenej originálnej kartónovej krabici v suchom prostredí pri teplote medzi +5°C a +40°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Technické údaje

Chemická báza Páska: termoplastický elastomer
Vystuženie: polyesterová tkanina

Mechanické / fyzikálne vlastnosti

Vodotesnosť	3 bary	(DIN 1048/5)
Pevnosť	Priečne: > 2.0 MPa	(ISO 527-1)
Predĺženie pri pretrhnutí	Priečne: 400%	(ISO 527-1)
Odolnosť proti pretrhnutiu	> 100 N/mm	(ISO 527-1)
Správanie po uložení v chlade	Bez trhlin pri -20°C.	

Odolnosť

Chemická odolnosť	Odolné voči slanej vode, vápenej (alkalickej) a chlóranej vode (0,6 mg/L).	
Teplotná odolnosť	-25°C až +60°C. V suchom a mokrom prostredí.	
UV odolnosť	> 6 mesiacov	(SN EN 1297)

Informácie o systéme

Skladba systému Doplnkové produkty:

- SikaTop®-107 Seal: vodonepriepustná malta
- Sikalastic®-152: vodonepriepustná malta
- Sikalastic®-1K: vodonepriepustná malta
- Sika® Ceram-203: flexibilné lepidlo na lepenie keramických obkladačiek

Aplikačné detaily

Kvalita podkladu Podklad musí byť suchý, čistý a bez oleja, masntôt, cementového mlieka a uvoľnených alebo nedostatočne priľnavých častíc.

Príprava podkladu Príprava podkladu:
Použiť vhodný podkladový materiál (viď produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika® Ceram-203).

Aplikačné podmienky / Limity

Teplota podkladu	Vid' produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika® Ceram-203.
Teplota vzduchu	Vid' produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika® Ceram-203.
Vlhkosť podkladu	Vid' produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika® Ceram-203.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačné metódy / nariadenie	<p>Dôkladne zmiešanú tesniacu maltu (SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K) naniesť po oboch stranách škáry / rohu, pričom je potrebné nechať voľných 10 mm po oboch stranách.</p> <p>Sika® SealTape-S uložiť do škáry / rohu a vtlčiť do malty.</p> <p>Hrany pásky prekryť izolačnou maltou (SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K).</p> <p>Upozornenie: V prípade použitia tekutých membrán musia byť tieto aplikované kefou. V prípade použitia epoxidových lepidiel SikaDur musia byť tieto aplikované zubovou stierkou.</p> <p>Spájanie pásky: Pásky je možné lepiť alebo zvrátať. Presah musí byť min. 50 mm.</p> <p>Zvracie nariadenie: Ručná horúcovzdušná pištoľ a prítlačný valček pre teploty 150 až 250°C.</p>
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čakacia doba / pretierateľnosť	Vid' produktový list SikaTop-107 Seal, Sikalastic-152, Sikalastic-1K, alebo Sika® Ceram-203.
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky ku aplikácii / limity	<p>V prípade tesnenia okolo rúr alebo prestupov a v kútoch použiť špeciálne zhotovené kútové tvarovky a manžety (vnútorné a vonkajšie tvarovky).</p> <p>Podrobné informácie si vyžiadajte na Technickom oddelení.</p>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky	Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miestne obmedzenia	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje, sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád.

Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Martin Lichý
Dňa: 2.1.2014