

PRODUKTOVÝ LIST

SikaCeram® Sealing Fix

Vodotesné lepidlo na lepenie SikaCeram® Sealing Membrane W a SikaCeram® Sealing Membrane A

POPIS PRODUKTU

SikaCeram® Sealing Fix je 2-komp. vodotesné lepidlo, ktoré sa používa na lepenie SikaCeram® Sealing Membrane W a SikaCeram® Sealing Membrane A.

POUŽITIE

Lepenie nasledujúcich SikaCeram® membrán:

- SikaCeram® Sealing Membrane W do interiérov v mokrých miestnostiach
- SikaCeram® Sealing Membrane A do interiérov a exteriérov v mokrých a vodou zaťažených priestoroch, do bazénov a na balkóny

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vodotesné
- Preklesuje trhliny
- Odolné voči mrazu
- Veľmi nízke emisie
- Nízka prašnosť
- 2-komp. materiál
- Aplikácia valčekom alebo murárskou lyžicou
- Typické podklady na lepenie: cementový podklad, sadrokartónové dosky, keramika, síran vápenatý

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

- VOC emisná klasifikácia GEV-Ecode EC 1^{PLUS}

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Disperzia: Akrylát Prášok: Cement, vybrané plnivé, prísady zadržiavajúce vodu, re-dispergovateľný polymér
Balenie	Komp. A + B: 7,8 kg nádoba.
Vzhľad/ farba	Komp. A: Disperzia Komp. B: Biely prášok
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom obale v suchu pri teplotách medzi +5 ° C a +35 ° C. Viac informácií na obale.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Teplotná stabilita - 20°C až 70°C

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Pomer miešania	Komp. A: 4,8 kg disperzia Komp. B: 3,0 kg prášok Komp. A : Komp. B = 1,6 : 1,0 hmotnostne
Spotreba	~0,46 kg/m ² disperzia + 0,29 kg/m ² prášok Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu. Tieto čísla sú teoretické a neuvažujú s dodatočným navýšením materiálu z dôvodu pórovitosti povrchu, drsnosti povrchu, nerovnosti, odpadu atď.
Doba spracovania	~45 minút pri teplote +20 °C
Otvorený čas	~15 minút pri teplote +20 °C

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Pre nasledujúce podklady sa musí použiť základný náter/ primer :	
	Podklad	Základný náter/ Primer
	Vysoko nasiakavé podklady	SikaFloor®-01 Primer (1:3) SikaFloor®-03 Primer
	Nasiakavé podklady (cementový poter, betón)	Vopred navlhčíte podklad
	Podklady zo síranu vápenatého (sádrová omietka, poter zo síranu vápenatého)	SikaFloor®-01 Primer (1:1) SikaFloor®-03 Primer
	Nenasiakavé podklady (keramický obklad, dlažba)	Ak je obrúsený, nie je potrebný primer
	Štruktúra systému	
	Lepidlo	SikaCeram® Sealing Fix
	Membrána	SikaCeram® Sealing Membrane W alebo SikaCeram® Sealing Membrane A
	Príslušenstvo	Sika® SealTape F
	Lepidlo na obklad a dlažbu	SikaCeram®-250 StarFix, SikaCeram®-250 StarFix White, SikaCeram®-260 StarFlex, SikaCeram®-270 Multiflow, SikaCeram®-290 StarLight, SikaCeram®-295 StarS2

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Aplikujte membránu do 15 minút od aplikácie SikaCeram® Sealing Fix.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ZARIADENIE/ NÁRADIE

Miešanie

- Elektrická ručná vŕtačka s nízkymi otáčkami (<500 ot / min) s vretenovými lopatkami

Aplikácia

- Valček
- 3 alebo 4 mm štvorcová zubová stierka

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

- Cementové podklady musia byť dostatočne vytvrdnuté a vyschnuté (2–6 týždňov), všetky podklady musia byť štrukturálne zdravé, schopné znášať váhu nového náteru a musia poskytovať stabilný a dostatočne pevný podklad. Povrchy musia byť čisté, suché, bez akýchkoľvek uvoľnených alebo drobných častíc, nečistôt, ako sú prach, špina, olej, vosk, leštadlo, cementové mlieko alebo výkvet.
- V závislosti od stavu podkladu a nečistôt, ktoré sa majú odstrániť z povrchu, použite vhodné techniky na odstránenie všetkých stôp akýchkoľvek materiálov, ktoré by mohli znížiť priľnavosť produktu k podkladu. Hladké povrchy by sa mali zľahka zdrsníť, aby sa zlepšila priľnavosť. Pred potvrdením pripravenosti povrchu a priľnavosti, vykonajte skúšku nanesením malého množstva materiálu.
- Akékoľvek povrchové chyby a nedostatky na povrchu je možné odstrániť a vyrovnať vhodnými maltami z radu Sika MonoTop® alebo SikaFloor® Level. Praskliny v podkladoch musia byť identifikované a vhodne utesnené, napr. s epoxidovými živcami Sikadur.
- Ak sa SikaCeram® Sealing Fix, membrána a keramický obklad budú aplikovať na nesavé podklady alebo na podklady s obmedzenou nasiakavosťou, ako sú existujúce keramické obklady, dlažby a natreté povrchy atď., skontrolujte, či sú všetky tieto povrchy stabilné, pevne a bezpečne spojené. Potom pomocou vhodného odmasťovacieho / odvápnovacieho prostriedku povrch dôkladne očistite.

MIEŠANIE

Nasypte komp. B (prášok) do komp. A (disperzia). Dôkladne premiešajte pomocou elektrického miešadla, až kým nie je materiál úplne premiešaný (homogénny) a bez hrudiek (~ 3 minúty). Zabráňte nadmernému vmiešavaniu vzduchu do zmesi.

Nepridávať vodu. Ak je potrebné čiastkové miešanie, pomer miešania (hmotnostne) 1,6 (komp. A) : 1,0 (komp. B). Miešajte vždy v samostatnej miešacej nádobe.

APLIKÁCIA

- Aplikujte SikaCeram® Sealing Fix pomocou valčeka, alebo zubovej stierky veľkosti 3 / 4 mm.
- Pri aplikácii na detaily realizované pomocou Sika® Sealape F a príslušenstva je možné vyhotoviť pred alebo po použití membrány pomocou SikaCeram® Sealing Fix.
- Ak sa aplikácia preruší, valec sa môže skladovať až 30 minút vo vzduchotesnej plastovej fólii / vrečku. Ak



Produktový list

SikaCeram® Sealing Fix
Február 2026, Verzia 02.04
021790207000000005

produkt začne na valci vytvrdzovať, musí sa valec vymeniť.

- Pre postup zabudovania overte informácie v produktovom liste používanej SikaCeram Sealing Membrane.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikaCeramSealingFix-sk-SK-(02-2026)-2-4.pdf

